

L'abri de la Sigillée. II. Etude de la céramique

Jacques WITVROUW

1. LA CERAMIQUE PRE- ET PROTOHISTORIQUE (fig. 1)

Le matériel céramique recueilli est peu abondant : il est constitué de 34 tessons. Le répertoire des formes est restreint, aucun profil complet n'ayant pu être reconstitué.

1. Deux tessons de céramique grossière ressortent du lot (Si.D5/10, Si.D5/26). La paroi du vase est épaisse de 8 mm; de couleur grège en surface, son noyau est noir. La pâte est légère et peu cuite. Le dégraissant est constitué de grains de calcite (diam. 3 à 5 mm) associés à de fins éléments de chamotte. En surface, la pâte est craquelée et dépourvue de décor.

Ce type de céramique à lèvres déversées et épaule arrondie est peu spécifique : il se rencontre à la fin du Néolithique comme à toutes les périodes de l'Âge du Bronze.

Tous les autres tessons appartiennent aussi à une céramique façonnée à la main, par la technique du colombin (un tesson -Si.283- présente nettement une cassure à la jonction de deux colombrins), mais la pâte est ici mieux cuite. Les parois sont le plus souvent épaisses (5 à 11 mm). En surface elles présentent une couleur grège à brun-rouge tandis que le noyau est gris-noir. La pâte est dure, généralement poreuse en surface, parfois lissée. Les dégraissants identifiés sont le quartz, la chamotte et le gravier.

Le répertoire des formes comprend plusieurs fragments de vases à col concave, presque droit, un bord d'urne tonnelet et un fragment de vase caréné. Un fragment d'anse de section ovale est aussi à mentionner. Quant au décor, il se limite à des impressions digitales sur le rebord ou sous la lèvre. Plusieurs tessons ont la face externe traitée par la technique de l'"éclaboussé".

Cette céramique forme un groupe homogène (5 vases minimum, pâtes similaires) dont les caractéristiques typologiques indiquent le premier Âge du Fer (Ha C-D) ou le La Tène ancien.

2. Fragment d'une grande urne de type Harsted à bord droit et lèvre ornée d'impressions digitales. Paroi légèrement éclaboussée. Pâte craquelée en surface, noyau gris-noir. Dégraissant : quartz, chamotte. Cf.

DE LAET (1982), p.508 : Premier Âge du Fer. (inv. Si.222, Si.257).

3. Fragment d'un vase à col concave presque droit, lèvre arrondie légèrement déversée. Pâte brunâtre en surface, noyau gris; lissage intérieur. Dégraissants : quartz, gravier et chamotte. Cf. ROOSENS et BEECH (1961), fig. 32 : Premier Âge du Fer; DESTEXHE (1986), fig. 7, 3 : La Tène I. (inv. Si.C5/23).

4. Fragment d'un bord de vase du même type; même pâte. Surface extérieure lissée, avec stries longitudinales sous la lèvre (inv. Si.D3/8).

5. Fragment d'un vase à lèvre rentrante, en biseau. Pâte brune en surface, noyau gris-noir; parois lissées. Dégraissant : fins cristaux de quartz. Cf. DESTEXHE (1986), fig. 11,2 : début La Tène I (inv. Si.252).

6. Fragment d'un vase à lèvre arrondie, légèrement déversée. Forme comparable à celle des tessons 3 et 4. La paroi externe présente de larges impressions digitales sous la lèvre. Pâte brun-rouge, poreuse. Dégraissants : quartz et chamotte (inv. Si.294).

7. Fragments d'un vase probablement caréné. Même pâte que le tesson 6 (inv. Si.B6/9, Si.C5/32, Si.D5/14).

8. Fragment d'anse; section en forme de croissant. Pâte brun-noir fumée, dégraissée au sable. Forme courante au Premier Âge du Fer. Cf. VAN IMPE (1983), fig. 20 (inv. Si.C5/59).

2. LA CERAMIQUE GALLO-ROMAINE (fig. 2)

Sur les 33 tessons que comprend ce groupe, 23 sont des fragments de sigillée ou de céramique fine à couverte métallescente.

9. Fragments non jointifs d'un même vase DRAGENDORFF 37. Pâte de couleur brun-rouge, enduit moyen et beau relief des dessins. Lèvre demi-ronde, largeur de la bande enduite : 30 mm, épaisseur de la paroi : 6 mm. Décor : oves, coeur (2mm) avec orle triple sans dard, cordon cordé. Cf. de SCHAEZTEN et VANDERHOEVEN (1953-54), fig. LI-2, atelier de l'Est de la Gaule, seconde moitié du 2^e siècle (inv. Si.243, 307, 298, C7/2).




Figure 1 : La céramique pré- et protohistorique (échelle 1/2).

10-11. Fragments d'un gobelet à col court, très oblique, terminé par une lèvre déversée. Pied court et étroit à fond concave. Paroi mince, pâte rouge-orange à noyau gris. Couverte gris-brun, surface lisse et brillante de type métallescent. Bandes guillochées sur l'épaule et le haut du pied. Cf. GOSE (1950), fig. 199, VANVINCKENROYE (1967), fig. 13 b et OELMANN (1914), fig. 32 d, fin 2^e siècle et première moitié du 3^e siècle (Inv. Si.C5/4, D5/8, B5/74, C6/4, 233, 290, 291, 292, 296, 297, 299, 300, 306, 309, 310, 314, 315, 673, 674).

12. Fragments de vase (casserole) à lèvre évasée, profilée, faite au tour. Paroi rugueuse; pâte brun-noir fumée, dégraissée au sable. Cf. GOSE (1950), fig. 327 (inv. Si.D5/5, C5/66, 675).

13. Fragments de paroi de casserole (plusieurs

exemplaires?) décorés au peigne. Pâte gris-noir poreuse, surface extérieure brun-orange. Céramique façonnée à la main. Cf. GOSE (1950), fig. 355 et VANVINCKENROYE (1967), fig. 26, surtout première moitié du 1^e siècle mais se rencontre jusqu'au début du 2^e siècle (inv. Si.C5/37, E4/5, 314).

14. Plusieurs fragments de vase en céramique dite de Speicher ou de l'Eifel. Pâte blanc-jaunâtre à gris, surface rugueuse, tachetée d'un fin dégraissant gris. 2^{de} moitié du 3^e siècle et 4^e siècle (inv. Si.B5/73, C5/20, D5/4) (non illustrés).

Bibliographie

DE LAET, S. J., 1979. *Prehistorische Kulturen in het Zuiden van de Lage Landen*. Wetteren, (2^e éd.).




Figure 2 : La céramique gallo-romaine (échelle 1/2).

- DE SCHAEZTEN, Ph. et VANDERHOEVEN, M., 1953-1954. La Terra Sigillata à Tongres. *Bulletin de l'Institut archéologique liégeois*, LXX : 5-284.
- DESTEXHE, G., 1986. Un site de La Tène à Momalle. *Vie archéologique*, 21 : 37-60.
- DRAGENDORFF, H. 1895. Terra Sigillata. *Bonner Jahrbücher*, XCVI : 18-155.
- DRAGENDORFF, H., 1896. Terra Sigillata. *Bonner Jahrbücher*, XCVII : 54-163.
- GOSE, E., 1950. *Gefässtypen der römischen Keramik*

im Rheinland. Kevelaer.

- OELMANN, F., 1914. *Die Keramik des Kastells Niederbieber*. Frankfurt a. M.
- ROOSENS, H. et BEECK, G., 1961. De opgravingen in het Urnenveld "De Roosen" te Neerpelt in 1960. *Archaeologia belgica* 58.
- VANVINCKENROYE, W., 1967. *Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren*. Tongeren.
- VAN IMPE, L., 1983. Het oudheidkundig bodemonderzoek in Donk. *Archaeologia belgica*, 255 : 65-94.

Adresse de l'auteur : Dr Jacques WITVROUW
Rue Biens Lefèvre, 2
B-4120 Neupré