

RÉSULTATS DES ANALYSES

FAITES AU

laboratoire de l'Institut Meurice, à Bruxelles,
sur les échantillons prélevés
par l'Administration des Mines.

SONDAGES			COUCHES ANALYSÉES		
Numéros d'ordre	Situation	Société qui a fait exécuter les recherches	Numéros d'ordre	Profondeurs	Puissance
61	Sutendael.	Société anonyme « La Campine ».	1	427.45	0.90
			1bis	»	Id.
			2	610.60	0.55
62	Heppen	Société minière du Nord-Est Belge.	1	703.50	0.40
			2	716.76	0.75
			3	718.19	0.80
			4	730.90	} laie infér. 0.87 } } laie supér.
			4bis	»	
			4ter	»	
			4iv	»	
			5	733.02	0.72
			5bis	»	Id.
			6	752.04	0.83
			6bis	»	Id.
			7	756.04	0.46
			8	770.60	1.09
			8bis	»	Id.
			9	774.20	0.40 } laie
			9bis	»	} supér.
			9ter	»	0.70 laie infér.
			10	781.54	0.83
10bis	»	Id.			
10ter	»	} partie moyenne } partie inférieure			
10iv	»				
10v	»				
10vi	»				
11	792.55	0.71			
11bis	»	Id.			

Analyses sur échantillons bruts desséchés à 100° et dégraissés				Analyses sur charbons lavés		PROPORTION de matières volatiles dans le charbon pur	AUTRES OBSERVATIONS
Cendres %	Matières volatiles %	NATURE		Cendres %	Matières volatiles %		
		des cendres	du coke				
39.40	11.40	ferrug.	pulvérulent	30.2	11.3		Fragments.
28.8	15.0	id	id.	27.5	12.6		
31.1	9.8	grises	id.	11.5	8.3		
6.8	35.1	ferrug.	dur	2.1	35.2	36.0	
22.8	30.5	blanches	friable	9.9	34.7	38.5	
6.3	18.0	ferrug.	dur	3.6	19.4	20.1	
17.30	27.1	grises	id.	14.9	28.8	—	
6.6	19.2	blanches	id.	—	—	20.5	Fragments
11.4	31.35	id.	id.	7.4	33.2	35.8	
9.3	33.7	id.	id.	—	—	—	Fragments.
6.1	33.8	roses	id.	2.2	33.6	34.3	
5.7	34.3	blanches	id.	—	—	36.3	Fragments.
1.9	33.7	roses	id.	—	—	34.4	
8.9	32.3	blanches	id.	—	—	—	Fragments.
7.0	32.6	id.	id.	5.5	32.3	34.3	
5.75	32.9	id.	id.	3.7	33.6	34.9	
6.5	34.65	id.	id.	—	—	37.0	Fragments.
3.7	34.4	id.	id.	—	—	35.7	
6.3	34.1	id	id.	—	—	36.4	
7.35	31.0	id.	id.	1.9	32.4	33.0	
11.2	30.5	id.	id.	4.1	32.4	33.7	
8.2	32.6	id.	id.	—	—	—	Fragments.
29.3	28.8	ferrug.	id.	3.8	33.5	34.8	
7.9	33.5	id.	id.	—	—	36.2	Fragments.
5.7	33.9	grise	id.	3.4	32.0	33.0	
9.4	32.4	id.	id.	3.2	35.4	36.5	Fragments.
3.5	33.3	id.	id.	—	—	34.5	
1.1	32.4	id.	id.	—	—	32.7	Fragments.

SONDAGES			COUCHES ANALYSÉES		
Numéros d'ordre	Situation	Société qui a fait exécuter les recherches	Numéros d'ordre	Profondeurs	Puissance
63	Eysden.	Société des Exploitants et propriétaires réunis, à Bruxelles.	1	483.85	} laie sup. 0.70 laie inf. 0.40
			1bis	»	
			1ter	»	id.
			2	525.72	0.50
			3	563.10	0.72
			4	577.35	laie intér. 0.87
			5	592.30	1.00
			6	631.80	} laie sup. 0.48 laie inf. 0.50
			6bis	»	
			7	641.65	1.42
			8	680.15	1.48
9	739.20	} part. sup. part. inf. 0.52			
9bis	»				

Analyses sur échantillons bruts desséchés à 100° et dégraissés				Analyses sur charbons lavés		PROPORTION de matières volatiles dans le charbon pur	AUTRES OBSERVATIONS
Cendres ‰	Matières volatiles ‰	NATURE		Cendres ‰	Matières volatiles ‰		
		des cendres	du coke				
9 0	27.4	rougeâtres	léger	3.6	31.5	32.6	Carotte
22.5	26.1	id.	id.	5.1	31.4	33.0	
12.9	31.65	blanches	id.	2.4	31.7	32.5	
15.6	28.1	rougeâtres	id.	1.3	30.7	31.1	
3.7	27.1	id.	id.	1.4	28.95	29.3	
30.3	22.8	id.	id.	9.5	27.35	29.7	
3.7	27.6	grises	assez dur	2.7	28.8	29.4	
22.8	23.8	id.	id.	9.2	26.3	28.9	
15.6	25 5	id.	friable	5.6	27.5	29.0	
8.7	27.9	id.	id.	2.05	28.0	28.6	
18.5	23.8	id.	dur	2.5	26.0	26.7	
29.5	20.80	id.	id.	5.6	26.1	27.6	
23.0	22.1	id.	id.	5.6	25.6	27.0	