

**Résultats des analyses faites à l'Institut Meurice, à Bruxelles, sur des échantillons
prélévés par l'Administration des Mines.**

Fondage n° 62 (1)			Analyse sur échantillons bruts desséchés à 100° et dégraissés		Analyses sur charbons lavés				PROPORTION de matières volatiles dans le charbon pur	AUTRES OBSERVATIONS
Numéros d'ordre	Profondeurs	Puissance	Cendres %	Matières volatiles %	Cendres %	Matières volatiles %	NATURE			
							des cendres	du coke		
12	804.87	0.86	17.4	29.1	3.0	32.7			33.7 %	
12bis	»	»	12.7	32.7	—	—	blanches	dur	—	Fragments.
13	820.20	0.60	4.4	31.0	1.5	31.6	id.	id.	32.0 »	
13bis	»	»	5.2	30.9	—	—			—	Fragments.
14	837.60	1.09	6.4	28.8	2.0	29.5	id.	id.	31.5 »	partie sup.de la veine.
14bis	»	»	7.5	31.0	—	—	grises	petit et dur	—	Id. Fragments.
14ter	»	»	17.1	28.2	3.4	32.9	blanches	friable	34.0 »	Partie inférieure.
14w	»	»	16.2	28.8	—	—	id.	boursofflé	—	Id. Fragments.
15	852.22	0.50	21.4	26.8	3.5	29.9	grises	friable	31.0 »	
15bis	»	»	23.8	26.7	—	—	id.	id.	—	Fragments.
16	854.77	0.34	30.7	22.7	2.9	30.0	blanches	id.	30.9 »	
16bis	»	»	15.1	27.9	—	—	ferrug.	id.	—	Fragments.

(1) Voir tome IX, 3^{me} livraison, p. 676.